

Dynacoat Acrylic Filler 4+1 – D2.02.07 T


Шлифуемая версия



Очистка

Наименование:

Dynacoat Acrylic Filler 4+1



P220-P320

Описание:


Грунт-выравниватель 4+1 - быстрый, простой в применении наполнитель с отличными свойствами шлифования. Он может быть использован в шлифуемой и нешлифуемой версии в зависимости от пропорции разведения. Он обладает хорошей растекаемостью, большой толщиной сухой пленки. 4+1 имеет большие возможности применения, как в локальном ремонте, так и при ремонте больших поверхностей. Грунт-выравниватель 4+1 делает процесс ремонта быстрым и легким, это идеальный выбор для эффективного ремонта и высокого качества работ.



P400-P600

Продукты и добавки:

Dynacoat Acrylic Filler 4+1
 Dynacoat Acrylic Filler 4+1 Hardener
 Dynacoat Thinners Fast / Medium / Slow



4:1:1
 (шлифуемая)

Основные компоненты:


Filler : акриловые смолы
 Hardener : полиизоцианатные смолы



4

Поверхности, пригодные для обработки:


Старые покрытия, включая термоактивные
 Травящие грунты,
 Полиэфирные шпатлевки
 Стальные поверхности
 2K Epoxy Primer




(стандартный)
 1.6-1.8 мм
 2-4 bar

Подготовка поверхности:

Существующее покрытие:
 Очистка и шлифование с P220-P320 сухое или P400-P600 с водой
Полиэфирные шпатлевки: Сухое шлифование с P220-P320
Стальные поверхности : Очистка и сухое шлифование с P120-P220




5-10 мин.
 при 20°C
 5-10 мин.
 (перед сушкой)



30 минут
 при 60°C

Пропорции смешивания:

4 части по объему Dynacoat Acrylic Filler 4+1
 1 часть по объему Dynacoat Acrylic Filler 4+1 Hardener
 1 часть по объему Dynacoat Thinner (опционально)



Все финишные покрытия

Срок годности после смешивания:

45 минут при 20°C



Установки краскопультта

Краскопульт: Дюза: Давление:
 С верхним бачком: 1.6 – 1.8 мм 2-4 bar
 С нижнем бачком: 1.8 – 2.0 мм 3-4 bar

Нанесение:


Нанесите 1-3 мокрых, одинарных слоя с межслойной выдержкой 5-10 минут. Выдержка перед сушкой минимум 5 минут.

Толщина пленки:

50 мкм на слой.

Очистка оборудования:

Используйте Guncleaner или нитроцеллюлозный растворитель



Dynacoat Acrylic Filler 4+1 – D2.02.07 T

Нешлифуемая версия



Очистка

Наименование:

Dynacoat Acrylic Filler 4+1



P220-P320

Описание:


Грунт-выравниватель 4+1 - быстрый, простой в применении наполнитель с отличными свойствами шлифования. Он может быть использован в шлифуемой и нешлифуемой версии в зависимости от пропорции разведения. Он обладает хорошей растекаемостью, большой толщиной сухой пленки. 4+1 имеет большие возможности применения, как в локальном ремонте, так и при ремонте больших поверхностей. Грунт-выравниватель 4+1 делает процесс ремонта быстрым и легким, это идеальный выбор для эффективного ремонта и высокого качества работ.



P400-P600

Продукты и добавки:


Dynacoat Acrylic Filler 4+1
 Dynacoat Acrylic Filler 4+1 Hardener
 Dynacoat Thinners Fast / Medium / Slow



4:1:2:3:1:1
 (нешлифуемая версия)

Основные компоненты:


Filler : акриловые смолы
 Hardener : полиизоцианатные смолы



4

Поверхности, пригодный для обработки:


Старые покрытия, включая термоактивные
 Травящие грунты,



(с верхним бачком)
 1.2-1.4 mm
 2-4 bar

Подготовка поверхности:

Существующие покрытия:
 Очистка и сухое шлифование с P220-P320 или с водой P400-P600




5-10 мин.
 (между слоями)
 15-20 мин
 (перед следующими покрытиями)
 при 20°C

Пропорции смешивания:

4 части по объему Dynacoat Acrylic Filler 4+1
1 часть по объему Dynacoat Acrylic Filler 4+1 Hardener
2 части по объему Dynacoat Thinner


3 части по объему Dynacoat Acrylic Filler 4+1
1 часть по объему Dynacoat Acrylic Filler 4+1 Hardener
1 части по объему Dynacoat Thinner



Все декоративные покрытия

Срок годности после смешивания:

70 минут при 20°C



Установки краскопульты

Краскопульт:	Дюза:	Давление:
С верхним бачком:	1.2-1.4 mm	2-4 bar
С нижним бачком:	1.4- 1.6 mm	2-4 bar



Нанесение:

Нанесите 1-2 одинарных мокрых слоя с выдержкой в 15-20 минут при 20°C перед нанесением базового покрытия или акриловой эмали.

Толщина пленки:	20-25 мкм на слой.		
Очистка оборудования:	Используйте Guncleaner или нитроцеллюлозный растворитель		
Сушка:		20°	60°С
	Шлифуемая версия	3 часа	30 мин.
Рекомендованный шлифовальный абразив:	Р360-Р400 для сухого шлифования Р800-Р1000 для шлифования с водой		
Последующие покрытия:	Все декоративные покрытия Dynacoat		
Упаковка:	Грунт-выравниватель:	1 л, 3 л	
	Отвердитель:	250 мл, 750 мл	
Срок годности:	24 месяцев при температуре между 5°С и 40°С		
Цвет:	Светло-серый		
VOC	В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного продукта (категория продукта : II.B.c) в готовой к нанесению смеси составляет 540 г/литр. Параметры VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 503 г/литр.		

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документацией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com

www.dynacoat.ru