

Антигравийное покрытие Dynacoat Antigravel – D2.01.01


Быстрая справка




Обезжирить



(сифонная подача)
4 мм
2-4 бар



5 мин



1 час 20°C



Все отделочные покрытия

Наименование:

Описание:

Продукты и добавки:

Основные компоненты:

Поверхности пригодные для обработки:

Подготовка поверхности:

Рабочая вязкость:

Тип краскопульты, диаметр дюзы и рабочее давление:

Нанесение:

Толщина плёнки покрытия:

Теоретический расход:

Очистка оборудования:

Время сушки:

Последующие покрытия:

Срок годности:

Антигравийное покрытие Dynacoat Antigravel

Однокомпонентное, быстросохнущее, окрашиваемое эластичное покрытие для защиты от сколов. Покрытие также защищает от коррозии, воды и солей.

Антигравийное покрытие Dynacoat Antigravel

Смесь синтетических смол

Существующие покрытия, заводской электростатический грунт OEM, голый металл, оцинкованная сталь и алюминий, травящие грунты, полиэфирные шпатлевки, полиэфирные слоистые пластики, пластики.

Перед нанесением очистить и обезжирить поверхность

Готовое к нанесению

Краскопульт: Сифонная подача: **Диаметр дюзы:** 4 мм **Рабочее давление:** 2-4 бар

Встряхните перед нанесением. Нанести 2 - 3 одинарных слоя с интервалом 5 минут при 20°C для промежуточной сушки. Отделочное покрытие может быть нанесено через 1 час после сушки.

100 мк за слой.

3½ м²/ литр за слой.

Примечание: Практический расход зависит от ряда факторов, включая форму объекта, шероховатость поверхности, метод нанесения и рабочие условия.

Используйте Dynacoat Gun Cleaner или растворители Dynacoat Thinner

1 час при 20°C

Все отделочные покрытия Dynacoat

24 месяца при температуре от 5°C до 40°C



AkzoNobel

VOC

В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного продукта (категория продукта : IIB.c) в готовой к нанесению смеси составляет 840 г/литр. Параметры VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 538 г/литр.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документацией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com

www.dynacoat.ru